

Ángulos Inoxidables



ANGULOS LAMINADOS INOXIDABLES ASTM A276 GRADO 316

Aplicaciones

Utilizado como elemento estructural en ambientes corrosivos marinos

Composición Química

Grado	%C (máx.)	%Mn (máx.)	%Si (máx.)	%Ni	%Cr	%Mo	%P (máx.)	%S (máx.)
304	0,08	2,00	1,00	8,00 - 11,00	18,0 - 20,0	-	0,04	0,03
316	0,08	2,00	1,00	10,00 - 14,00	16,0 - 18,0	2,00 - 3,00	0,04	0,03