

Calidad	Composición					Kg./mm ²	Dureza
	C	Mn	Si	P	S	Recocido	HB
F-211	0,14	0,90/1,30	0,05	0,11	0,27/0,33	45/70	139/218

Aplicaciones: Acero de fácil mecanización al azufre, idóneo para la fabricación de piezas en grandes series a altas velocidades por su alta maquinabilidad. Permite la cementación siempre que no se requieran unas características mecánicas elevadas después de tratamiento.